KÖSTER
Abdichtungssysteme

KÖSTER Voranstrich BL

Technisches Merkblatt W 120 015
Stand: 24.07.2025

Lösungsmittelfreier, stark klebender Voranstrich für KÖSTER KSK-Dichtungsbahnen auf kunststoffmodifizierter Bitumenbasis

Eigenschaften
Lösungsmittelfreier, stark klebender, dünnflüssiger Voranstrich für KÖSTER KSK-Dichtungsbahnen auf Basis von Bitumen mit hohen Kunststoffanteilen. KÖSTER Voranstrich BL hat eine sehr gute Haftung auf trockenen und leicht feuchten, mineralischen Untergründen.

Technische Daten

Festkörper	> 55 %
Mindestverarbeitungstemperatur	+5 °C
Durchtrocknung (+20 °C)	ca. 24 Stunden
überarbeitbar (+20 °C)	ca. 3 - 4 Stunden
überarbeitbar (+10 °C)	ca. 5 - 7 Stunden

Einsatzgebiete
Voranstrich für die Verklebung von KÖSTER KSK-Dichtungsbahnen.

Untergrund
Trocken, mineralisch (kein Gips) frei von losen Bestandteilen sowie öl- und fettfrei. Staub etc. ist rückstandslos trocken zu entfernen.

Verarbeitung
KÖSTER Voranstrich BL bei der Verwendung als Grundierung unter KÖSTER KSK-Dichtungsbahnen in einem Arbeitsgang und unverdünnt mit Pinsel, Rolle oder Spritzgerät aufbringen.

Verbrauch
ca. 50 - 300 g/m²
als Voranstrich für KÖSTER KSK-Dichtungsbahnen bis 300 g/m² (je nach Untergrundbeschaffenheit);

Bei porösen oder stark saugenden Untergründen können zwei Anstriche erforderlich sein.

Reinigung der Geräte
Sofort nach Gebrauch mit sauberem Wasser. Im ausgehärteten Zustand und nach erfolgter vorheriger mechanischer Vorreinigung mit KÖSTER Universalreiniger.

Gebinde/Lieferform

W 120 015	15 kg Eimer

Lagerung
Kühl und frostfrei, 12 Monate in orginalverschlossenen Gebinden lagerfähig.

Zugehörige Produkte

KÖSTER Fixband 15 SY	Art.-Nr. W 815
KÖSTER KSK SY 15	Art.-Nr. W 815 105
KÖSTER Universalreiniger	Art.-Nr. X 910 010

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • info@koester.eu • www.koester.eu