KÖSTER
Abdichtungssysteme

KÖSTER Bitumen-Voranstrich

Technisches Merkblatt W 110 010

Stand: 23.07.2025

W - Abdichtungssysteme

Lösungsmittelhaltiger Bitumenvoranstrich

Eigenschaften
Kalt zu verarbeitender, geruchsschwacher, lösungsmittelhaltiger Bitumen-Voranstrich mit Haftmittelzusatz und gutem Eindringvermögen. Wirkt Staub bindend und als Haftvermittler für nachfolgende heiß- oder kaltflüssige Bitumenanstriche und -verklebungen.

Technische Daten

Farbe	schwarz
Festkörper	ca. 40 Gew.-%
Dichte (+20 °C)	0,88 g/cm³
Verarbeitungstemperatur	+2 °C bis +30 °C
Trockenzeit bei +20 °C	ca. 1 Stunde

Einsatzgebiete
Für alle saugfähigen mineralischen Untergründe, Blech, Holz und Bitumendachbahnen. Als Voranstrich für Bitumendickbeschichtungen und kaltselbstklebenden Bitumendichtungsbahnen sowie auf Altbitumen (Instandsetzung alter Dickbeschichtungen und Bitumenanstriche).

Untergrund
Trocken oder leicht feucht, sauber, fett-, teer- und ölfrei, frei von losen Bestandteilen. Schadhafte Beton- und Putzflächen sowie Risse und Löcher vorher ausbessern.

Verarbeitung
Dünn streichen, rollen oder spritzen. Nachfolgende Anstriche sind erst nach vollständigem Durchtrocknen aufzutragen. Der Anstrich wird bei Kälte zähflüssig. Bei zu großer Hitze oder Sonneneinstrahlung kann es auf feuchten Untergründen zu Blasenbildungen infolge Dampfdiffusion kommen.

Verbrauch
ca. 150 - 200 ml/m²

Reinigung der Geräte
Sofort nach Verarbeitung mit KÖSTER Universalreiniger.

Gebinde/Lieferform

W 110 010	10 l Eimer

Lagerung
Kühl und trocken. In originalverschlossenen Gebinden mindestens 1 Jahr lagerfähig.

Sicherheit
Enthält Kohlenwasserstofflösungsmittel. Gesundheitsschädlich, kann bei Verschlucken zu Lungenschäden führen. Dämpfe können Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen. Dämpfe nicht Einatmen, nur in gut gelüfteten Bereichen verarbeiten.

Zugehörige Produkte

KÖSTER Bikuthan 2K	Art.-Nr. W 250 028
KÖSTER Deuxan 2K	Art.-Nr. W 252 032
KÖSTER KSK SY 15	Art.-Nr. W 815 105
KÖSTER Universalreiniger	Art.-Nr. X 910 010

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • info@koester.eu • www.koester.eu